

## Ficha Tecnica - Betume 60/70

Propriedade	Valor	Norma
Penetracao a 25°C (0,1 mm)	60 - 70	EN 1426
Ponto de Amolecimento (°C)	48 - 56	EN 1427
Ponto de Fragilidade Fraass (°C)	max. -7	EN 12593
Solubilidade (%)	min. 99,0	EN 12592
Ponto de Fulgor (°C)	min. 230	EN ISO 2592
Perda de Massa apos Envelhecimento (%)	max. 0,5	EN 12607-1
Penetracao Retida apos Envelhecimento (%)	min. 50	EN 1426
Aumento do Ponto de Amolecimento apos Envelhecimento a 110°C	max. +1 (°C)	EN 1427

### Aplicacoes Tipicas

- Pavimentacao de vias urbanas e rodovias
- Misturas asfalticas usinadas a quente (CBUQ)
- Camadas de ligacao, base e revestimento
- Uso ideal em regioes tropicais e temperadas